

Luftspaltskiva PAROC XVA 001



Användningsområde

Vid isolering med PAROC Lösull används skivan för att skapa en luftspalt i snedtak mellan isolering och underlagstak. Skivan fungerar också som vindskydd för isoleringen.

Produktdata

Formgjuten skiva av expanderad polystyrencellplast (EPS).

Vid anslutning mot yttervägg kan Luftspaltskivan kombineras med PAROC XVA 002 Vindavledare. Luftspaltskivan är förspårad för delning på halva bredden, men kan även lätt formateras till andra bredder.

Format

Längd: 850 mm

Bredd: 1150 mm

Höjd: 50 mm

Tjocklek

12 mm

Värmekonduktivitet

$\lambda_D = 0,037 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$

Luftspaltarea

0,026 m²/fack (c 1200)

Vikt

17 kg/m³

Luftgenomsläpplighet

12 · 10³ s/m

Förpackning

- Pall

- Bunt

PAROC Luftspaltskiva

Fördelar

Parocs byggprodukter kan samlas med det övriga sortimentet till lagret eller byggsplatsen. Detta innebär färre transporter och bidrar till att minimera fraktkostnaderna. Dessutom minskar arbete och kostnader för order- och fakturahantering, lossningar etc.

■ Enkelt montage

Skivan klamras enkelt fast i tak av råspont, plywood eller spånskiva. Vid PAROC Underlagstak hålls skivan lätt på plats på fyra spik i takstolarna.

■ Isolerande

Genom att skivan är tillverkad av styrencellplast ger den, förutom att den vindskyddar isoleringen och bildar luftspalt, även ett bidrag till värmeisoleringen. Det minskar också risken för kondens.

■ Lättformaterad

Vid varierande takstolsavstånd, takkupor o dyl, är skivan lätt att formatera. Om skivan skall upp på bjälklaget genom en taklucka är den förspårad för att lätt kunna delas på mitten.



För mer information besök vår hemsida www.paroc.se



PAROC AB Byggisolering Sverige, 541 86 Skövde, Tel 0500-46 90 00, Fax 0500-46 95 89, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter och är gällande ända tills att den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr hittar du dock alltid på www.paroc.se. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.

Redovisade byggkonstruktioner utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti då vi ej har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer samt utförandemomenten i byggprocessen.

Vi reserverar oss dessutom för om vår rekommenderade konstruktion eventuellt inte skulle generera förväntade värden vid en beräkning eller mätning av byggnadens energiåtgång. Detta eftersom energiåtgången är beroende bl a av valt energisystem och dess funktion.

På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.